

Agent de cristalizare RM 749



Solutie cristalizare pentru tratarea si intarirea podelelor calcaroase precum marmura, mozaic si piatra dura. Podeaua cristalizata este mai dura si mai rezistenta la uzura astfel.



Caracteristici

- Solutie eficienta pentru cristalizare asigura luciu intens pentru toate podelele cu continut de calciu precum marmura, mozaic, piatra turnata
- Produce prin comprimarea pietrei o suprafata rezistenta
- Formeaza un nou luciu
- Caracterul pietrei ramane neschimbat.
- Usureaza pe viitor curatarea suprafetelor (remurdarire mai redusa)
- Extrem de productiv
- Spatiul poate fi utilizat, imediat dupa aplicarea solutiei
- Fara NTA

Domenii de aplicare:

Dealeri de masini si Service Auto:	Podele din piatra calcaroasa
Servicii de curatenie:	Podele din piatra calcaroasa
Hoteluri, Gastronomie, Catering:	Podele din piatra calcaroasa
Servicii publice:	Podele din piatra calcaroasa
Retail:	Podele din piatra calcaroasa

Optiuni de utilizare

- Masini de frecat-aspirat
- Aparatare cu monodisc

Marime recipient

10 l

Cod de comandă

6.295-284.0

Valoare pH



Utilizare:**Cristalizare**

- Curatarea in profunzime a suprafetei
- Clatiti cu apa din abundenta si lasati la inmuiat pana cand toata murdaria si reziduurile de detergent au fost indepartate.
- Trebuie lasat sa se usuce
- Aparatul trebuie dotat cu peria / discul potrivite.
- Produsul trebuie pulverizat in etape (pro m²) pe suprafata care trebuie sa fie tratata.
- Produsul trebuie aplicat in mod egal cu mopul
- Suprafata trebuie imediat polishata cu aparatul.
- Procesul trebuie eventual repetat, pana cand se atinge gradul de luciu dorit.
- Solutiile pentru cristalizat trebuie aplicate cu multa apa si perie standard pe aparat
- Supratata trebuie aspirata cu aspiratorul umed - uscat

Instructiuni de utilizare:

- De verificat compatibilitatea materialului intr-o zona neexpusa.
- Daca este cazul trebuie slefuite inainte de aplicare, zonele puternic uzate si zgarieturile.
- Pentru aplicare trebuie folosite doar aparate de pulverizat rezistente la acizi.
- Depozitati intr-un loc ferit de inghet.

Alte informatii:

- Fisa tehnica de securitate (MSDS)

Dozare si randament:

Continut:	Metoda de curatare:	Amestec primar:	Dozare:	Murdarie:	Randament:
1000 ml	Cristalizare		10 ml/m ² nediluat		100 m ²

Va rugam sa ne contactati pentru informatii suplimentare:

Sos. Odaii 439 Sector 1
RO-013606 București

Tel.: +40 (0) 372 709 001 / 4
Fax: +40 (0) 372 870 193
E-Mail: office@kaercher.ro